



UWAGA:

- płyty studzienki zapuszczanej wykonywane wg Krajowej Oceny Technicznej,
 - standardowo wykonywany jest jeden otwór,
 - wytrzymałość na siłę osiową 300kN,
 - elementy łączone na uszczelkę gumową,
 - płyta dostępna w wersji podwyższonej wytrzymałości na tereny poddane dużym naciskom klasy F900 wg PN-EN 124,
 - elementy wykonane z betonu min. C35/45, klasa ekspozycji od XA1, XD3, XF1, XM1, XC4,
 - stopień wodoprzepuszczalności: W8(*),
 - nasiąkliwość betonu wg PN-EN 1917: $\leq 5\%$ (*),
 - stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
 - stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
 - możliwość zastosowania cementu SR lub HSR - odpornego na siarczany,
 - wymiary podano w [cm].
- WW. PARAMETRY TECHNICZNE, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.
- (*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. ul. Kościuszki 33 ☎ 077 447 10 40 46-200 Kluczbork ✉ 077 447 08 83 www.pv-prefabet.com.pl		
Nazwa rysunku:	PŁYTYA POKRYWOWA DN2000/1500 DLA STUDZIENKI ZAPUSZCZANEJ DN2000	Data: 25.04.2022r.
		Skala 1:50
Numer rysunku:	PPL_STZ_DN2000/1500_2022	
Opracował:	Grzegorz Mateusiak	
Zastrzega się prawa autorskie.		

P.V.[®]