



UWAGA:

- płyty studzienki zapuszczanej wykonywane wg Krajowej Oceny Technicznej,
 - standardowo wykonywany jest jeden otwór,
 - wytrzymałość na siłę osiową 300kN,
 - elementy łączone na uszczelkę gumową,
 - płyta dostępna w wersji podwyższonej wytrzymałości na tereny poddane dużym naciskom klasy F900 wg PN-EN 124,
 - elementy wykonane z betonu min. C35/45, klasa ekspozycji od XA1, XD3, XF1, XM1, XC4,
 - stopień wodoprzepuszczalności: W8(*),
 - nasiąkliwość betonu wg PN-EN 1917: =<5%(*),
 - stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
 - stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
 - możliwość zastosowania cementu SR lub HSR - odpornego na siarczany,
 - wymiary podano w [cm],
- WW, PARAMETRY TECHNICZNE, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.
- (*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

ul. Kościuszki 33
46-200 Kluczbork

☎ 077 447 10 40
✉ 077 447 08 83

www.pv-prefabet.com.pl

P.V.[®]

Nazwa rysunku:	PŁYTA POKRYWOWA DN3200/1500 DLA STUDZIENKI ZAPUSZCZANEJ DN3200	Data: 25.04.2022r.
		Skala 1:50
Numer rysunku:	PPL_STZ_DN3200/1500_2022	
Opracował:	Grzegorz Mateusiak	
Zastrzega się prawa autorskie.		